

TABELA REFERENCIAL DE ESPECIFICAÇÃO - USO EXCLUSIVO DE VENDEDORES PORTOBELLO

Residencial	Ambientes	Máxima Absorção de água (%) ¹	PEI (abrasão superficial) mínimo	Abrasão Profunda (m²) máxima (NBR 13818 anexo T)	Mínimo Coeficiente de atrito Molhado ¹ Ensaio (NBR 13.818 - anexo N) valor mínimo exigido por norma para pisos antiderrapantes 0,40	Mínima Resistência a manchas ¹ Ensaio (NBR 13.817) valor mínimo exigido em norma 3	Facilidade de limpeza ¹ Recomendação Portobello	Tipologia / Acabamento superficial															
								Monoporosa (AA>10,0%) BIII	Semi-Grês (3,0<AA=6,0%) BIIb		Grês ² (0,5<AA=3,0%) BIIa (pequenos formatos)	Porcelanato Técnico (AA=0,5%) BIIa					Porcelanato Rústico (AA=0,5%) BIIa						
												Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado AD	Esmaltado	Polido	Anticato	Natural	Relevo de Prensa	AD ou Externo	Natural	Anticato	Externo
	Área de Serviço - piso	6	4	175	0,40	4	FL	NR	R	R	RR	I	I	R	R	R	R	R	R	R			
	Área de Serviço - parede					3	ML	R	R	NR	R	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR			
	Banheiro de apartamento / casa - piso	15	3	175	0,40	4	FL	RR	R	R	RR	RR	RR	RR	R	R	RR	R	RR	RR			
	Banheiro de apartamento / casa - parede					3	ML	R	R	NR	R	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR			
	Banheiros casa de praia - piso	6	4	175	0,40	4	FL	NR	R	R	RR	NR	NR	R	R	R	R	R	R	R			
	Banheiros casa de praia - parede					3	ML	R	R	NR	R	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR			
	Box de banheiro - piso	15	3	175	0,40	4	ML	RR	RR	R	RR	RR	RR	R	R	R	R	RR	RR	R			
	Box de banheiro - parede					3	ML	R	R	NR	R	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR			
	Circulação / corredores		4			4	ML	I	R	R	NR	R	R	R	R	R	R	R	R	R			
	Cozinha - piso	6	4	175	0,40	3	ML	NR	R	R	NR	RR	RR	R	R	R	R	R	RR	R			
	Cozinha - parede					4	ML	R	R	NR	R	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR			
	Garagem casas/ apartamentos coberta	6	4	175	0,50	4	ML	I	R	R	NR	I	NR	R	R	R	R	RR	NR	R			
	Hall de entrada	6	4			4	ML	I	R	R	NR	RR	RR	R	R	R	R	RR	NR	R			
	Quartos		2			4	ML	NR	R	NR	NR	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR			
	Sala de apartamentos		3			4	ML	NR	R	NR	NR	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR			
	Sala de casas		3			4	ML	NR	R	NR	NR	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR			
	Varanda coberta / terraço	6	4	175	0,40	3	ML	NR	R	R	NR	NR	NR	RR	R	R	R	R	RR	R			
	Varanda descoberta	6	4	175	0,55	3	ML	NR	R	R	NR	R	I	I	RR	R	R	RR	I	R			
	Rampa externa inclinação até 12% ou 7º	6	5	175	0,70	4	ML	I	I	RR	I	I	I	I	RR	RR	RR	I	I	RR			
	Revestimentos de fachadas de prédios e casas	3				3	ML	I	NR	NR	R	R	R	R	R	RR	R	R	R	RR			

LEGENDA

R	Recomendado
RR	Recomendado com Restrições
NR	Não Recomendado
I	Impróprio
FL	Fácil Limpeza ³
ML	Média Limpeza ⁴
	Não Exigível ou Muito Variável

NOTAS

1 - Valores não exigidos em norma mas convenção interna da Portobello

2 - Os produtos de tipologia grês pequenos formatos da Portobello NÃO SÃO RECOMENDADOS para pisos, por se tratarem de produtos desenvolvidos para fachadas, paredes internas, saunas e piscinas.

3 - Produtos de fácil limpeza são aqueles que limpam com água quente e detergente neutro

4 - Produtos de média limpeza são aqueles que limpam com a utilização de produtos de limpeza levemente abrasivos

A normalização brasileira especifica valores máximos de EPU apenas para REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISCINAS E SAUNAS, podendo este valor ser menor ou igual a 0,6% (valores acima podem contribuir para os problemas). Todos os produtos da Portobello possuem EPU inferiores a este valor.

A especificação correta dos produtos é fundamental para o desempenho do revestimento aplicado e de responsabilidade de arquitetos e engenheiros.

TABELA REFERENCIAL DE ESPECIFICAÇÃO

Comercial	Ambientes	Máxima Absorção de água (%) ¹	PEI (abrasão superficial) mínimo	Abrasão Profunda (m²) máxima (NBR 13818 anexo T)	Mínimo Coeficiente de atrito Molhado ¹ Ensaio (NBR 13.818 - anexo N) valor mínimo exigido por norma para pisos antiderrapantes 0,40	Mínima Resistência a manchas ¹ Ensaio (NBR 13.817) valor mínimo exigido em norma 3	Facilidade de limpeza ¹ Recomendação Porto Bello	Tipologia / Acabamento superficial													
								Monoporosa (AA>10,0%) BIII	Semi-Grês (3,0-AA=6,0%) BIIb		Grês ² (0,5-AA=3,0%) BIIa (pequenos formatos)	Porcelanato Técnico (AA=0,5%) BIIa					Porcelanato Rústico (AA=0,5%) BIIa				
									Esmaltado	Esmaltado		Esmaltado AD	Esmaltado	Polido	Anticato	Natural	Relevo de Prensa	AD ou Externo	Natural	Anticato	Externo
	Apartamentos de hotel a beira mar - piso	6	4	175		3	ML	I	R	NR	RR	RR	RR	R	R	NR	R	RR	NR		
	Área administrativas de fábrica - piso	6	4	175		4	FL	I	R	NR	NR	RR	RR	R	R	NR	R	RR	RR		
	Área de atendimento de Churrascaria - piso	6	5	175	0,50	4	FL	I	R	R	NR	NR	NR	R	R	RR	R	NR	RR		
	Área de circulação de hotel a beira mar	6	5	175	0,40	4	FL	I	R	RR	NR	NR	NR	R	R	RR	R	NR	RR		
	Banheiros - parede					4	FL	R	R	NR	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR		
	Banheiros - piso	6	4	175	0,40	3	ML	I	R	R	RR	RR	RR	R	R	R	R	RR	R		
	Circulação de Shopping - mall	6	5	175		4	FL	I	R	NR	I	RR	RR	R	R	NR	R	RR	NR		
	Farmácia em Shopping - piso	6	4	175		4	FL	I	R	NR	NR	RR	RR	R	R	NR	R	RR	NR		
	Farmácia voltada para rua	6	5	175	0,40	4	FL	I	R	NR	NR	NR	NR	R	R	NR	R	NR	NR		
	Fast Food - praça de alimentação	6	5	175	0,40	4	FL	I	R	NR	NR	NR	RR	R	R	NR	R	RR	NR		
	Loja de automoveis (exposição de carros)	6	3	175		3	FL	I	R	RR	RR	R	R	R	R	RR	R	R	RR		
	Loja de conveniência de um posto de gasolina	6	5	175	0,40	4	FL	I	R	RR	NR	NR	NR	R	R	RR	R	RR	RR		
	Loja de roupas em Shopping	6	4	175		4	FL	I	R	NR	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR		
	Padaria voltada diretamente para a rua	6	4	175	0,40	4	FL	I	R	NR	NR	NR	NR	R	R	NR	R	NR	NR		
	Piso para elevador	6	4	175	0,40	4	FL	I	R	R	R	RR	RR	R	R	R	R	RR	R		
	Rampa externa para pedestre/automóveis c/ inclinação até 8% ou 5º	6	5	175	0,70	4	ML	I	I	RR	I	I	I	I	I	RR	I	I	RR		
	Rampa interna para automóveis com inclinação até 15% ou 9º	6	4	175	0,55	4	ML	I	I	RR	I	I	I	I	I	RR	R	I	R		
	Rampa interna para pedestre com inclinação até 10% ou 6º	6	4	175	0,55	4	ML	I	I	R	I	I	I	I	I	R	R	I	R		
	Revestimento da fachada de prédios comerciais	3				4	FL	I	NR	NR	R	R	R	R	R	RR	R	R	RR		
	Salão de beleza	6	4	175		4	FL	I	RR	NR	RR	RR	RR	R	R	NR	R	RR	NR		
	Supermercado - área de compras	6	5	175	0,40	5	FL	I	R	NR	NR	RR	RR	R	R	NR	R	RR	NR		

LEGENDA

R	Recomendado
RR	Recomendado com Restrições
NR	Não Recomendado
I	Impróprio
FL	Fácil Limpeza ³
ML	Média Limpeza ⁴
/	Não Exigível ou Muito Variável

NOTAS

- Valores não exigidos em norma mas convenção interna da Portobello
 - Os produtos de tipologia grês pequenos formatos da Portobello NÃO SÃO RECOMENDADOS para pisos, por se tratarem de produtos desenvolvidos para fachadas, paredes internas, saunas e piscinas.
 - Produtos de fácil de limpeza são aqueles que limpam com água quente e detergente neutro
 - Produtos de média limpeza são aqueles que limpam com a utilização de produtos de limpeza levemente abrasivos
- A normalização brasileira especifica valores máximos de EPU apenas para REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISCINAS E SAUNAS, podendo este valor ser menor ou igual a 0,6% (valores acima podem contribuir para os problemas). Todos os produtos da Portobello possuem EPU inferiores a este valor.

A especificação correta dos produtos é fundamental para o desempenho do revestimento aplicado e de responsabilidade de arquitetos e engenheiros.

TABELA REFERENCIAL DE ESPECIFICAÇÃO

Interesse Público	Ambientes	Máxima Absorção de água (%) ¹	PEI (abrasão superficial) mínimo	Abrasão Profunda (m³) máxima (NBR 13818 anexo T)	Mínimo Coeficiente de atrito Molhado ¹ Ensaio (NBR 13.818 - anexo N) valor mínimo exigido por norma para pisos antiderrapantes 0,40	Mínima Resistência a manchas ¹ Ensaio (NBR 13817) valor mínimo exigido em norma 3	Facilidade de limpeza ¹ Recomendação Portobello	Tipologia / Acabamento superficial													
								Monoporosa (AA>10,0%) BII	Semi-Grês (3,0<AA=6,0%) BIIb		Grês ² (0,5<A=3,0%) BIIa (pequenos formatos)	Porcelanato Técnico (AA=0,5%) BIIa					Porcelanato Rústico (AA=0,5%) BIIa				
									Esmaltado	Esmaltado		Esmaltado AD	Esmaltado	Polido	Anticato	Natural	Relevo de Prensa	AD ou Externo	Natural	Anticato	Externo
	Aeroporto - saguão	6	5	175	0,35	4	FL	I	R	NR	NR	RR	RR	R	R	NR	R	RR	NR		
	Área de lavagem de um posto de gasolina	6	4	175	0,40	4	ML	I	RR	R	NR	I	I	R	R	R	R	I	R		
	Áreas administrativas de Banco	6	4	175	0,40	3	ML	I	R	NR	NR	RR	RR	R	RR	NR	R	RR	NR		
	Áreas de circulação de escola - interna	6	5	175		4	FL	I	RR	R	I	I	I	R	R	R	R	R	NR	R	
	Áreas de circulação de um asilo - interna	6	4	175	0,40	4	FL	I	RR	R	NR	I	I	R	R	R	R	I	R		
	Atendimento ao público de Bancos	6	5	175	0,40	4	FL	I	R	NR	I	NR	RR	R	R	NR	R	RR	NR		
	Banheiros de um asilo - piso	6	4	175	0,50	4	FL	I	RR	R	I	I	I	RR	R	R	RR	I	R		
	Calçadas / Passeios Públicos	6	5	175	0,55	4	ML	I	NR	R	I	I	I	NR	R	R	NR	I	R		
	Consultório odontológico	6	4	175	0,40	4	ML	I	R	NR	NR	RR	RR	R	2	NR	R	RR	NR		
	Metrô / Terminais urbanos - pisos	6	5	175	0,70	4	FL	I	I	I	I	I	I	I	RR	RR	I	I	I		
	Praça Pública	6	5	175	0,55	4	ML	I	NR	R	I	I	I	NR	R	R	NR	I	R		
	Piso de Igreja	6	5	175	0,40	4	FL	I	R	RR	I	RR	RR	R	R	RR	R	RR	RR		
	Rodoviária embarque / desembarque	6	5	175	0,50	4	FL	I	RR	R	I	I	I	RR	R	R	RR	I	R		
	Salas de aula de escola	6	4	175	0,40	4	FL	I	R	NR	NR	RR	RR	R	NR	NR	R	RR	NR		

LEGENDA

R	Recomendado
RR	Recomendado com Restrições
NR	Não Recomendado
I	Impróprio
FL	Fácil Limpeza ³
ML	Média Limpeza ⁴
	Não Exigível ou Muito Variável

NOTAS

- Valores não exigidos em norma mas convenção interna da Portobello
 - Os produtos de tipologia grês pequenos formatos da Portobello NÃO SÃO RECOMENDADOS para pisos, por se tratarem de produtos desenvolvidos para fachadas, paredes internas, saunas e piscinas.
 - Produtos de fácil de limpeza são aqueles que limpam com água quente e detergente neutro
 - Produtos de média limpeza são aqueles que limpam com a utilização de produtos de limpeza levemente abrasivos
- A normalização brasileira especifica valores máximos de EPU apenas para REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISCINAS E SAUNAS, podendo este valor ser menor ou igual a 0,6% (valores acima podem contribuir para os problemas). Todos os produtos da Portobello possuem EPU inferiores a este valor.
- A especificação correta dos produtos é fundamental para o desempenho do revestimento aplicado e de responsabilidade de arquitetos e engenheiros.**

TABELA REFERENCIAL DE ESPECIFICAÇÃO

Industrial	Ambientes	Máxima Absorção de água (%) ¹	PEI (abrasão superficial) mínimo	Abrasão Profunda (m²) máxima (NBR 13818 anexo T)	Mínimo Coeficiente de atrito Molhado ¹ Ensaio (NBR 13.818 - anexo N) valor mínimo exigido por norma para pisos antiderrapantes 0,40	Mínima Resistência a manchas ¹ Ensaio (NBR 13.817) valor mínimo exigido em norma 3	Facilidade de limpeza ¹ Recomendação Portobello	Tipologia / Acabamento superficial											
								Monoporosa (AA>10,0%) Bili	Semi-Grês (3,0<AA=6,0%) BiliB		Grês ² (0,5<AA=3,0%) Bila (pequenos formatos)	Porcelanato Técnico (AA=0,5%) Bila					Porcelanato Rústico (AA=0,5%) Bila		
									Esmaltado	Esmaltado		Esmaltado AD	Esmaltado	Polido	Anticato	Natural	Relevo de Prensa	AD ou Externo	Natural
	Área de tráfego de empilhadeiras	6	5	175	0,4	4	ML	I	R	R	NR	I	I	R	I	I	R	I	I
	Câmara frigorífica - parede	3				4	FL	I	I	I	RR	R	R	R	NR	NR	R	R	NR
	Câmara frigorífica - piso	3	4	175	0,50	4	FL	I	I	I	I	I	I	R	R	RR	R	I	RR
	Cozinha industrial - parede	15				4	FL	R	R	NR	R	R	R	R	NR	NR	R	R	NR
	Cozinha industrial - piso	6	4	175	0,55	5	FL	I	I	R	I	I	I	I	R	R	I	I	R
	Cozinha industrial - piso área de cocção	6	4	175	0,55	5	FL	I	I	I	I	I	I	R	R	R	I	I	I
	Fachada	3				4	FL	I	NR	NR	R	R	R	R	R	RR	R	R	RR
Indústria de bebidas - piso	3	5	175	0,40	4	ML	I	I	I	NR	I	I	RR	R	R	RR	I	R	
Industria de calçados - piso	6	5	175	0,40	4	ML	I	R	RR	NR	I	I	R	R	RR	R	I	RR	
Industria Química - piso ³	6	5	175	0,40	5	ML	I	R	R	I	I	I	R	R	R	R	I	R	
Industria Têxtil - piso	6	5	175	0,40	4	ML	I	R	RR	NR	I	I	R	R	RR	R	I	RR	
Laticínio - parede	15				5	FL	R	R	NR	R	R	R	R	NR	NR	R	R	NR	
Laticínio - pisos ⁵	6	5	175	0,50	4	FL	I	NR	NR	NR	I	I	R	R	R	NR	I	NR	
Oficina - piso	6	5	175	0,40	5	ML	I	RR	RR	NR	NR	NR	R	R	RR	R	NR	RR	

LEGENDA

R	Recomendado
RR	Recomendado com Restrições
NR	Não Recomendado
I	Impróprio
FL	Fácil Limpeza ³
ML	Média Limpeza ⁴
	Não Exigível ou Muito Variável

NOTAS

1 - Valores não exigidos em norma mas convenção interna da Portobello

2 - Os produtos de tipologia grês pequenos formatos da Portobello NÃO SÃO RECOMENDADOS para pisos, por se tratarem de produtos desenvolvidos para fachadas, paredes internas, saunas e piscinas.

3 - Produtos de fácil de limpeza são aqueles que limpam com água quente e detergente neutro

4 - Produtos de média limpeza são aqueles que limpam com a utilização de produtos de limpeza levemente abrasivos

5 - A especificação para indústrias químicas requer análise específica, favor enviar dados para duvidastecnicas@portobello.com.br

A normalização brasileira especifica valores máximos de EPU apenas para REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISCINAS E SAUNAS, podendo este valor ser menor ou igual a 0,6% (valores acima podem contribuir para os problemas). Todos os produtos da Portobello possuem EPU inferiores a este valor.

A especificação correta dos produtos é fundamental para o desempenho do revestimento aplicado e de responsabilidade de arquitetos e engenheiros.

TABELA REFERENCIAL DE ESPECIFICAÇÃO

Áreas de lazer	Ambientes	Máxima Absorção de água (%) ¹	PEI (abrasão superficial) mínimo	Abrasão Profunda (m²) máxima (NBR 13818 anexo T)	Mínimo Coeficiente de atrito Molhado ¹ Ensaio (NBR 13.818 - anexo N) valor mínimo exigido por norma para pisos antiderrapantes 0,40	Mínima Resistência a manchas ¹ Ensaio (NBR 13.817) valor mínimo exigido em norma 3	Facilidade de limpeza ¹ Recomendação Portobello	Tipologia / Acabamento superficial												
								Monoporosa (AA>10,0%) BIII	Semi-Grês (3,0<AA=6,0%) BIIIb		Grês ² (0,5<AA=3,0%) BIIa (pequenos formatos)	Porcelanato Técnico (AA=0,5%) BIIa					Porcelanato Rústico (AA=0,5%) BIIa			
												Esmaltado	Polido	Anticato	Natural	Relevo de Prensa	AD ou Externo	Natural	Anticato	Externo
Área externa descoberta	6	4	175	0,55	4	ML	I	NR	R	NR	I	I	NR	R	R	NR	I	R		
Área interna	6	4	175	0,40	3	ML	I	R	NR	NR	RR	RR	R	R	NR	R	RR	NR		
Deck de piscina	6	4	175	0,55	4	ML	I	I	NR	I	I	I	I	NR	R	I	I	R		
Piscina - paredes e piso ⁶	6		175		4	FL	I	R	NR	R	R	R	R	RR	NR	R	R	NR		
Play Ground	6	4	175	0,50	4	ML	I	I	I	I	I	I	I	RR	R	I	I	R		
Praça	6	5	175	0,55	4	ML	I	NR	R	NR	I	I	NR	R	R	NR	I	R		
Revestimento externo de churrasqueira	15				4	ML	R	R	RR	R	RR	R	R	R	RR	R	R	RR		
Sauna - parede	15				3	FL	R	R	NR	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR		
Sauna - piso	6	4	175	0,50	4	ML	I	R	R	NR	I	I	R	R	R	R	I	R		
Solário	6	4	175	0,50	4	ML	I	R	R	NR	I	I	R	R	R	R	I	R		

LEGENDA

R	Recomendado
RR	Recomendado com Restrições
NR	Não Recomendado
I	Impróprio
FL	Fácil Limpeza ³
ML	Média Limpeza ⁴
/	Não Exigível ou Muito Variável

NOTAS

1 - Valores não exigidos em norma mas convenção interna da Portobello

2 - Os produtos de tipologia grês pequenos formatos da Portobello NÃO SÃO RECOMENDADOS para pisos, por se tratarem de produtos desenvolvidos para fachadas, paredes internas, saunas e piscinas.

3 - Produtos de fácil de limpeza são aqueles que limpam com água quente e detergente neutro

4 - Produtos de média limpeza são aqueles que limpam com a utilização de produtos de limpeza levemente abrasivos

6 - Escadas se rampas de piscinas são situações particulares e devem ser analisadas pelo responsável pelo projeto

A normalização brasileira especifica valores máximos de EPU apenas para REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISCINAS E SAUNAS, podendo este valor ser menor ou igual a 0,6% (valores acima podem contribuir para os problemas). Todos os produtos da Portobello possuem EPU inferiores a este valor.

A especificação correta dos produtos é fundamental para o desempenho do revestimento aplicado e de responsabilidade de arquitetos e engenheiros.

Áreas Hospitalares	Ambientes	Máxima Absorção de água (%) ¹	PEI (abrasão superficial) mínimo	Abração Profunda (m²) máxima (NBR 13818 anexo T)	Mínimo Coeficiente de atrito Molhado ³ Ensaio (NBR 13.818 - anexo N) valor mínimo exigido por norma para pisos antiderrapantes 0,40	Mínima Resistência a manchas ¹ Ensaio (NBR 13.817) valor mínimo exigido em norma 3	Facilidade de limpeza ¹ Recomendação Portobello	Tipologia / Acabamento superficial															
								Monoporosa (AA>10,0%) BIII	Semi-Grês (3,0<AA=6,0%) BIIb		Grês ² (0,5<AA=3,0%) BIIa (pequenos formatos)	Porcelanato Técnico (AA=0,5%) BIIa					Porcelanato Rústico (AA=0,5%) BIIa						
												Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado AD	Esmaltado	Polido	Anticato	Natural	Relevo de Prensa	AD ou Externo	Natural	Anticato	Externo
Áreas Críticas ⁵ - Piso	4	4	175	0,40	4	FL	I	I	I	RR	RR	RR	R	I	I	R	RR	I					
Áreas Críticas ⁵ - Parede	4				3	FL	I	I	I	R	R	R	R	I	I	R	R	I					
Áreas Semicríticas ⁶ - Piso	4	4	175		4	FL	I	I	I	RR	R	R	R	I	I	R	I	I					
Áreas Semicríticas ⁶ - Parede	4				3	FL	I	I	I	R	R	R	R	NR	NR	R	R	NR					
Áreas Não Críticas ⁷ - Piso	6	4	175	0,40	4	FL	I	RR	RR	RR	RR	RR	R	R	RR	R	RR	RR					
Áreas Não Críticas ⁷ - Parede	6				4	FL	I	RR	RR	R	R	R	R	NR	NR	R	R	NR					
Fachada de Hospitais	6					ML	I	R	NR	R	R	R	R	R	NR	R	R	NR					

NOTAS

1 - Valores exigidos na Resolução - RDC nº 50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

2 - Os produtos de tipologia grês pequenos formatos da Portobello NÃO SÃO RECOMENDADOS para pisos, por se tratarem de produtos desenvolvidos para fachadas, paredes internas, saunas e piscinas.

3 - Produtos de **fácil limpeza** são aqueles que limpam com **água quente e detergente neutro**

4 - Produtos de **média limpeza** são aqueles que limpam com a utilização de **produtos de limpeza levemente abrasivos**

Áreas Críticas⁵ - São os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos.

Áreas Semicríticas⁶ - São todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas.

Áreas Não Críticas⁷ - São todos os demais compartimentos dos EAS não ocupados por pacientes, onde não se realizam procedimentos de risco.

A normalização brasileira especifica valores máximos de **EPU** apenas para **REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISCINAS E SAUNAS**, podendo este valor ser menor ou igual a **0,6%** (valores acima podem contribuir para os problemas). Todos os produtos da Portobello possuem

A especificação correta dos produtos é fundamental para o desempenho do revestimento aplicado e de responsabilidade de arquitetos e engenheiros.

LEGENDA

R	Recomendado
RR	Recomendado com Restrições
NR	Não Recomendado
I	Impróprio
FL	Fácil Limpeza ³
ML	Média Limpeza ⁴
	Não Exigível ou Muito Variável